




MUESTRA DE CABO

Proveedor : EASTMAN
Especificación : 2,5 Y 25.000

Análisis Visual



Esta es la imagen de Analisis Visual 2

Análisis olfativo y de color

Esto es una Prueba Obs.2 Olfativo y de color


Análisis olfativo y de color

Muestra Cabo

Título Global: en promedio 24.690 den
Título del filamento: en promedio 4.83 den
Humedad: 3.21 %
Compactación: 15 - 50 un. de dureza.



Análisis del índice de rizado y porcentaje de recuperación de elasticidad



Esta es la imagen de Imagen de Rizo 3

No.	Jn	J (%)	Jw (%)	Jd (%)
Mean	23.78	19.66	12.06	62.37
CV	8.804	16.42	9.327	13.63
Max	27	25.8	13.93	72.18
Min	20	15.51	10.41	50.68

Jn = Cantidad de Rizos
 J (%) = Índice de rizado
 Jw(%) = Taza de Frizaje
 Jd(%) = Porcentaje de recuperación de elasticidad

Análisis Químico

Resultado promedio de nivel de acetona según metodología de titulación : 2.46 %
 Resultado de nivel de triacetina según laboratorio químico : 1.24 %

Nombre de archivo: reporte_cabos.doc
Directorio: C:\Users\amendoza\Desktop
Plantilla: C:\Users\amendoza\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\Normal.dotm
Título:
Asunto:
Autor: amendoza
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 28.01.2016 23:02:00
Cambio número: 2
Guardado el: 28.01.2016 23:02:00
Guardado por: amendoza
Tiempo de edición: 0 minutos
Impreso el: 28.01.2016 23:02:00
Última impresión completa
Número de páginas: 3
Número de palabras: 158 (aprox.)
Número de caracteres: 874 (aprox.)